Construction

Sikaplan® Walkway

Полимерная мембрана для плоской кровли

Описание продукта	Мембрана на основе пластифицированного ПВХ (PVC-P) с внутренним армированием полиэстеровой сетью.
Область применения	Пешеходные дорожки на кровельных и гидроизоляционных мембранах Sika-Trocal из пластифицированного ПВХ.
Крепление	■ Сварка горячим воздухом с уложенной кровельной мембраной из пластифицированного ПВХ Sika-Trocal
Достоинства	■ отличная стойкость к погодным условиям (ультрафиолетовое/ инфракрасное излучение); ■ высокая стойкость к старению; ■ высокая стойкость к граду; ■ стойкость к обычным видам воздействия окружающей среды; ■ высокая стойкость к механическим нагрузкам; ■ высокая прочность; ■ сохраняет эластичность при низких температурах; ■ высокая паропроницаемость; ■ отлично сваривается; ■ подлежит вторичной переработке.

Технические характеристики

Химическая основа	Пластифицированный поливинилхлорид (PVC-P-NB-E-PW), внутреннее армирование полиэстеровой сетью
Цвета	Верхний слой: шиферно-серный Нижний слой: темно-серый Верхний слой: кирпичный Нижний слой: темно-серый
Поверхность	Текстурированная (противоскользящая)
Условия хранения	Рулоны хранятся в горизонтальном положении в месте, защищенном от солнечных лучей, дождя и снега.

Форма поставки

Толщина	2,00 мм
Вес	2,70 кг/м^2
Норма упаковки	20 рулонов
Длина рулона	10,00 м
Ширина рулона	1,00 м
Вес рулона	27,00 кг

Construction

Физические данные

Толщина (SIA V280)	2,0 мм
Удлинение на разрыв (SIA V280)	>15 %
Фальцовка на холоде (SIA V280)	Нет трещин при -20°C
Изменение размеров при нагревании (SIA V280)	< 0,5 %, без образования пузырьков воздуха
Термическое старение (SIA V280)	Изменение массы < 2 %, уменьшение удлинения на разрыв < 30 %, стойкость к воздействию озона класс 0
Стойкость к корням растений (SIA V280)	Выполняет требования по SIA V280 (Нет прорастания корней растений, растения погибают)
Класс горючести (SIA V280)	Класс горючести 4 Класс образования дыма 2
Механическая прочность (SIA V280)	Герметичен при высоте падения 1100 мм (вес груза 500 гр.)

Важные примечания

Стойкость

- Не стоек при прямом контакте с полимерами других групп;
- не стоек при прямом контакте к теплоизоляционным материалам из вспененного полистирола и полиуретана.

Данные по безопасности

Техника безопасности

За подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к документу Информация по безопасности на www.sika.ch.

Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.

Клиентское и техническое обслуживание
Центральный офис ООО «Зика»
141730,Московская область, г.Лобня,
ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru , e-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Москве
125009, Москва,
ул. Тверская, д. 16, стр. 3, офис 16
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331

Филиал в Екатеринбурге
620016, Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19 (36),

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Филиал в Краснодаре
380000, Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д.28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, (44)
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Сочи
354000, Сочи,
Ул. Комсомольская, д.1, офис 6
Тел.: +7 (8622) 624 485, 624 508